

Solventvrije epoxyprimer voor epoxyvloeren, -gietmortels en polyurethaanvloeren.

TOEPASSING

Solventvrije epoxyprimer te gebruiken als primer voor epoxy-en polyurethaan gietvloeren, coatings en gietmortels.

SAMENSTELLING

Solventvrije epoxyprimer.

EIGENSCHAPPEN

- Lage viscositeit.
- Zeer goede hechting aan beton en metaal.
- Hoge mechanische eigenschappen.

APPLICATIEVOORSCHRIFTEN

Meng de A en B component intens met elkaar en breng het mengsel aan met een borstel of rol op het te behandelen oppervlak.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitzicht A-component	Geel-transparant
Uitzicht B-component	Geel
Pot-life (20°C)	25 - 30 min
Mengverhouding	2 kg A / 1 kg B
Viscositeit	520 mPa.s
Hechting op beton	> 2,5 N/mm ² (breuk in beton)

REINIGING

Niet uitgehard product kan verwijderd worden met aceton.

VERPAKKING

Sets van 3 of 6 kg. Andere verpakking op verzoek.

BEWARING

Originale verpakking: 1 jaar.
Droog en koel bewaren.

VEILIGHEID

Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog- en gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de huid of het haar: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Lees ook de informatie op het MSDS.